



INTHERMO

Meine natürliche Dämmung!

List výrobku

Penetrace plus - INTHERMO HFD

Pigmentovaný základní nátěr bez obsahu rozpouštědel, s obsahem křemičitého písku, jako spojovací vrstva pro vnější i vnitřní použití



POPIS

Rozsah použití

Pigmentovaný, vysoce vodu odpudivý speciální penetrační prostředek pro silikonové omítky na minerální vnější plochy.

- Slouží jako alkalická zábrana u časově posunutém nanášení armovacích vrstev.
- Nezbytná jako přechodový most nebo zábrana u nestejnoměrnosti podkladu s ohledem na nasákavost, přídržnost atd.
- Nezbytná jako spojovací vrstva na INTHERMO HFD-Flexschlämme při použití na soklovou část jako ochrana proti stříkající vodě.
- Doporučuje se jako mezivrstva pod tónované vrchní omítky, obzvláště u rýhovaných struktur.
- Doporučuje se v oblastech s vysokými dešťovými srážkami v oblasti stříkající vody.

Penetrace plus INTHERMO HFD vykazuje vysokou přilnavost a jako hrubý základní nátěr podstatně ulehčuje natírání a strukturování omítek.

Vlastnosti

- Hotová, připravená k použití
- Vysoká difúzní schopnost
- Zpevňuje povrch
- Zlepšuje přídržnost
- Reguluje nasákavost
- Lehce zpracovatelná
- Vodou ředitelná

Objemová hmotnost

ca. 1,4 kg/dm³

Barva

bílá

Probarvení ve výrobním závodě podle vzorníku Fassade A1 nebo je možné tónovat podle jiných vzorníků s omezením.

Tónování malého množství se může provést přidáním max. 25% tónu CaparolColor a tónovací barvy nebo tónu Amphibolin a tónovací barvy.

Pojivo

Umělá disperze z modifikovaného silikonu

Prohlášení o obsažených látkách

Disperze z akrylové pryskyřice, oxid titančitý, silikáty, voda, aditiva, konzervační látka.

Spotřeba

Na hladkých plochách 180 ml/m². U nasávkových podkladů může spotřeba stoupat. Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem.

Balení

č. výrobku	balení
814757	12.5 ltr. kbelík

Skladování

V chladu, chránit před mrazem. Obaly dobře uzavřít.

ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, zatížitelný a zbavený odlupujícího se materiálu. Nový základní nátěr nechat v běžných klimatických podmínkách minimálně 3 dny vytvrdnout (20°C / 65% rel. vzdušné vlhkosti) . Při nižších teplotách se musí dodržovat delší doba schnutí.

Zpracování

Penetrace Plus INTHERMO HFD se může ihned použít a může být nezředěná stočená nebo natřená. K regulaci konzistence se může přidat až 3% vody.

Teplota při zpracování

Během zpracování a ve fázi schnutí nesmí teplota okolí a podkladu klesnout pod + 5°C. Nezpracovávat za přímého slunce nebo při silném větru.

Doba schnutí

Při teplotě 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti může být napenetrovaná plocha po ca 24 hodinách dále zpracovávána. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se tato doba prodlužuje.

Čištění nářadí

Nářadí a pracovní nástroje omýváme ihned vodou.

DOPORUČENÍ

Při použití a provedení dbejte DIN 18 363, stejně tak i DIN 18 350, VOB, díl C.

Likvidace

K recyklaci dáváme pouze prázdné nádoby beze zbytků. Tekuté zbytky materiálu se mohou recyklovat jako odpady z barev na vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu jako zatvrdlé barvy nebo jako domácí odpad.

Bezpečnostní upozornění/ Bezpečnostní rady

- Ukládat mimo dosah dětí
- Při styku s očima nebo kůží okamžitě opláchnout vodou
- Při spolknutí okamžitě požádat o radu lékaře, neboť se může poškodit střevní flóra
- Nevylévat do kanalizace

Kód produktu – Laky a barvy
M-GP01