



INTHERMO

Meine natürliche Dämmung!

List výrobku

Armovací tkanina - INTHERMO HFD

Pevná, tvarově stálá tkanina ze skelných vláken



POPIS

Oblast použití

Armovací tkanina v systému INTHERMO-WDVS. Pro vkládání do armovací hmoty INTHERMO HFD.

Vlastnosti

- tvarově stálá
- vysoce pevná v tahu
- bez změkčovadla
- odolná proti alkáliím
- velikost ok 4 x 4 mm
- seříznuté kraje

Technické údaje

- gramáž: 165 g/m² ± 5% podle DIN 53 854
- pevnost v tahu (při kolmém i horizontální tahu): 1750 N / 5 cm
- ztráta pevnosti v tahu při skladování v alkalickém prostředí:
< 50% (28 d NaOH 5%ig popř. 24 h alkalický roztok pH 12,5 / 60°C)
- konečná úprava vrstvy: 20–30%, organická

Barva

- bílá

Spotřeba

1,1 m²/m²

Balení

Č. výrobku	Balení/velikost
742116	50 m x260 cm / 130 m ²
843365	50 m x110 cm / 55 m ²

Skladování

stav: leden 2014

V suchém prostředí.

Doplňkový produkt

Diagonální armování INTHERMO HFD

Výkroj tkaniny s diagonálně probíhajícími vlákny k dodatečnému diagonálnímu vyztužení všech rohů fasádních otvorů jako jsou např. okna a dveře.

- Rozměr: ca. 330 x 545 mm
- Balení: Karton se 100 kusy

ZPRACOVÁNÍ

Nanášení

Požadované množství armovací hmoty celoplošně nanese v šíři tkaniny na izolační desku a projedeme pomocí zubového hladítka INTHERMO HFD. Vložíme armovací tkaninu INTHERMO HFD (bez zvlhnutí).

Místa napojení armovací tkaniny by se měla dělat s přesahem ca. 10 cm.

Ještě mokry materiál následně přešpachtluje. Špachtluje tak, abychom zajistili celoplošné pokrytí tkaniny. Vrstva armovací hmoty, která se musí v systému INTHERMO WDVS dodržet je 5mm a musí se zamezit prokreslení přesahů.

UPOZORNĚNÍ

Likvidace

Odpady jsou díky pečlivému stříhání a dalšímu použití minimální. Přesto vzniklé minimální zbytky materiálu likvidujeme podle EAK 10 11 03 (staré materiály ze skelných vláken) nebo podle EAK 17 09 04 (smíšené stavební a demoliční materiály).

Tento list výrobku byl vytvořen na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti podkladů a požadavků na objekty nemůže být kupující/prováděcí zbaven své odpovědnosti. Naše materiály musí být na vlastní odpovědnost zkontrolovány i s ohledem na jejich vhodnost pro stanovený účel použití a vzhledem k příslušným odborným a řemeslným podmínkám objektu. Při vydání nového produktového listu ztrácí tento výtisk svoji platnost.

INTHERMO GmbH · handelnd im Namen und für Rechnung der DAW SE
Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Fon +49 (0) 6154 / 71 -1669 · Fax +49 (0) 6154 / 71 -408 · www.inthermo.de · info@inthermo.de